

# Technical Service Sheet



## 《コスモクリーンプレスAK970》

### ■非塩素系プレス油

#### 《特長》

コスモクリーンプレスAK970は、非塩素系プレス油で炭素鋼・表面処理鋼板の単発深絞り、曲げ加工に適します。特に防錆性及びアルカリ脱脂性に優れます。

#### 《用途》

炭素鋼・表面処理鋼板の単発深絞り、曲げ加工に適します。

#### 《コスモクリーンプレスAK970の代表性状》

試験項目	品名	コスモクリーンプレスAK970
密度(15℃)	g/cm <sup>3</sup>	0.9028
引火点	℃	238
動粘度(40℃)	mm <sup>2</sup> /s	96.40
流動点	℃	-5.0以下
銅板腐食(100℃、1hr)		1
色(ASTM)		L3.0
摩擦係数		0.130
油性剤	mass%	15.5
硫黄分	mass%	-

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更される場合があります。

#### 《荷姿》

18リットル缶, 200リットルドラム缶

#### 《使用上のご注意》

消防法危険物第4類第4石油類に属しますので火気にはご注意ください。

#### コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本 社	〒105-8331 東京都港区芝浦1丁目1番1号	TEL 03-3798-3161	
東日本支店	TEL 03-5403-1440	西日本支店	TEL 06-6271-1753
仙台営業所	TEL 022-267-2140	広島営業所	TEL 082-506-2891
札幌営業所	TEL 011-251-3694	高松営業所	TEL 087-822-8841
名古屋支店	TEL 052-204-1021	福岡支店	TEL 092-713-7723

### 取り扱い上の注意

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「製品安全データシート」(MSDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「製品安全データシート」は製品購入先にご用命願います。  
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)から閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。