

Technical Service Sheet



《コスモクリーンプレスAK253》

■非塩素系プレス油

《特長》

コスモクリーンプレスAK253は、非塩素系プレス油で炭素鋼板の0.8～3.2mm深絞り加工に適します。また、ガス溶接等においても発錆しにくいプレス油です。

《用途》

炭素鋼板の深絞り加工に適します。なお、銅、銅合金への適用はできません。

《コスモクリーンプレスAK253の代表性状》

試験項目	品名	コスモクリーンプレスAK253
密度(15℃)	g/cm ³	0.9275
引火点	℃	232
動粘度(40℃)	mm ² /s	252.4
流動点	℃	-5.0以下
銅板腐食(100℃、1hr)		4
色(ASTM)		D8.0
摩擦係数		0.123
油性剤	mass%	10.0
硫黄分	mass%	7.0

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更場合があります。

《荷姿》

18リットル缶, 200リットルドラム缶

《使用上のご注意》

消防法危険物第4類第4石油類に属しますので火気にはご注意ください。

コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本 社	〒105-8331 東京都港区芝浦1丁目1番1号	TEL 03-3798-3161	
東日本支店	TEL 03-5403-1440	西日本支店	TEL 06-6271-1753
仙台営業所	TEL 022-267-2140	広島営業所	TEL 082-506-2891
札幌営業所	TEL 011-251-3694	高松営業所	TEL 087-822-8841
名古屋支店	TEL 052-204-1021	福岡支店	TEL 092-713-7723

取り扱い上の注意

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「製品安全データシート」(MSDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「製品安全データシート」は製品購入先にご用命願います。
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)から閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。