Technical Service Sheet



コスモ石油ルブリカンツ株式会社

≪コスモチェーンソー 100W(冬季用)≫ ≪コスモチェーンソー 150(一般用)≫

■チェーンソーオイル

● 林業の発展とともに、特にチェーンソーは、年々、高速化、軽量化、小型化、安全化してきました。 チェーンソーは、あらゆる気象条件のもとで、極めて過酷な使い方がされています。より高い安全性、より高い 信頼性を求めて、チェーンソーの性能向上は大幅にアップしています。このチェーンソーに用いる潤滑油の使 用条件は、一層過酷になってきました。

チェーンソーオイルは低温流動性、摩耗防止性などの性能が特に優れていることが必要です。 コスモルブは、これら進歩するチェーンソーに対し、日夜、研究を重ねてきました。コスモチェーンソーシリーズ は、厳しくなる潤滑条件を満足させ、あわせて経済性をも考慮したチェーンソー専用油です。

● コスモチェーンソーは、高度に精製された鉱油基油をベースに、摩耗防止剤、腐食防止剤、粘度指数向上剤、 極圧剤、粘着向上剤などの各種添加剤を効果的に配合したチェーンソー専門油です。

《用 途》

50cc以下の小型のチェーンソーから大型プロ用チェーンソーまで、あらゆる機種のチェーンソーに最適です。 運転条件の過酷な厳寒の地域では、コスモチェーンソー 100Wがすばらしい性能を発揮します。

《特 長》

- 1. チェーンとバーの摩擦を少なくし、摩耗を防ぎます。
- 2. 優れた防錆性を発揮します。
- 3. チェーンやバーから飛び散らない特性を有しています。

コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本社 〒105-8331 東京都港区芝浦1-1-1(浜松町ビルディング) TEL. 03-3798-3831(代) FAX. 03-3798-3185 カスタマーセンター TEL. 0120-154-899

《コスモチェーンソー 100W, 150の代表性状》

	品名	コスモチェーンソー	
試験項目		100W(冬季用)	150(一般用)
密度(15℃)	g/cm ³	0.8850	0.8945
反応		中性	中性
色(ASTM)		1.5	2.0
引火点(COC)	°C	242	256
動粘度 mm²/s	(40°C)	105	144
	(100°C)	11.48	14.56
流動点	°C	-22.5	-20.0
銅板腐食(100℃、3hr)		1	1
酸価	mgKOH/g	0.40	0.30
糸引き性	sec.	2.3	2.0

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変わる場合があります。

《荷 姿》

18リットル缶, 200リットルト・ラム缶

《使用上のご注意》

- 1. 過度の摩耗を防止する為に、作業中はコスモチェーンソー 100W, 150を常に継続的に補給して下さい。
- 2. 燃料を補給する時は、同時にコスモチェーンソー 100W, 150も必ず補給して下さい。
- 3. 廃油のご使用はチェーンソー故障の原因になりますので、使用しないで下さい。
- 4. 調整しても、チェーンソーオイルが出ない時は、オイルパイプ、ストレーナーのつぶれ、つまりを点検、清掃、 整備して下さい。

取り扱い上の注意 取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- ●使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」(SDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- ●「安全データシート」は製品購入先にご用命願います。 なお、ホームページ(http://www.cosmo-lube.co.jp)から閲覧可能です。
- ●ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- ●直射日光を避け、暗所に保管願います。
- ●処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談 の上処理願います。